


PRODUKTDATABLAD

Casco® QuickFiller

Lettsparkel for reparasjon/sparkling av hull og riss. Tørker fort og krymper ikke



PRODUKTBESKRIVELSE

Lettvekt sparkelmasse for sparkling av hull, riss/sprekker og fuger på underlag av gips, stukkatur, betong, bygningsplater, gipsplater, treverk, samt på tidligere sparklede flater. Kan benyttes på vegg og i undertak/himlinger. Kun til innvendig bruk.

BRUKSOMRÅDER

- For sparkling av hull, riss og sprekker i underlag av:
 - Stukkatur
 - Gips
 - Betong
 - Sparklede flater
 - Tre

PRODUKTEGENSKAPER

- Meget lavt svinn/krymping
- Kan overmales etter ca 10 min ved 20°C (50% RF)
- Enkel å påføre
- Lett å slippe

GODKJENNELSER / STANDARDS

- EC1+ og M1 emisjons-sertifikater

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akryl dispersjon
Forpakning	310 ml patron (12 x 310 ml i kartong)
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje
Lagringsforhold	Lagres mellom +5°C og +25°C i lukket emballasje. Produktet tåler frost under transport (ned til -15°C), men må påføres ved rom-temperatur.
Utseende/farge	Hvit pasta
Tetthet	0,57 kg/dm ³

TEKNISK INFORMASJON

Termisk resistens	Fra -20°C til +75°C
-------------------	---------------------

PÅFØRINGSINFORMASJON

Lag tykkelse	Sjikttykkelse : <10 mm
--------------	------------------------

Lufttemperatur	Arbeidstemperatur skal ikke være lavere enn: +5°C eller høyere enn +30°C, optimale forhold mellom +10°C - +20°C
Ventetid / Topplag	Overmalbar etter ca 10 min tørketid, ved +20°C (50 % RF)
Ventetid	Kan slipes så fort overflaten er tørr

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

MERKNAD PÅ UTFORMING

- Ikke egnet for kontinuerlig belastning av vann
- Fester ikke på PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene(syntetisk gummi) og bituminøse overflater

FORBEHANDLING

Underlaget må være fast, tørt og rengjort. Fjern løse partikler og sjikt.

PÅFØRING

Påfør produktet med fugepistol og/eller egnet sparkel. Kan overmales med vannbasert maling.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk med varmt vann. Tørket material kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® QuickFiller
Oktober 2023, Versjon 01.01
021840301000000012

CascoQuickFiller-no-NOCASCO-(10-2023)-1-1.pdf