

TRESTJERNER Gulvmaling Premium

Produktbeskrivelse

Type

Høykvalitets vanntynnet polyuretanmaling for gulv.



Egenskaper og fordeler

Gulvmalingen har best-i-test på ripefasthet og slitestyrke (se trestjerner.no for rapport), samt meget god vannfasthet. Produktet er luktsvakt, hurtigtørkende, og lett å påføre. Produktet har god utflyt og hefter godt til de fleste typer underlag. Produktet gir et dekkende og silkematt uttrykk med en jevn overflate som er lett å holde ren og har et eksklusivt utseende. Produktet kan blandes i alle farger.

Bruksområde

Gulv og trapper innendørs i heltre, parkett, laminat, linolium, og vinyl, samt tørr betong og flis. Til nye, ubehandlede, nedslitte eller tidligere behandlede underlag. Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater.

På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes **TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling**.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Vedlikehold

Renhold

Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig. Støvsuging eller tørrmopping anbefales til daglig renhold. Ved vasking med vann, bruk små vannmengder og rengjøringsmidler der pH-verdien ikke overstiger pH 9. Temperaturen på vaskevannet må være lavere enn 40 °C. Nymalte flater skal ikke vaskes de første 2 ukene (herdetid for produktet).

Det anbefales å legge matter ved entre og inngangssoner som kan oppta vann og sand.

Møbler bør alltid beskyttes med filtknotter på undersiden for å skåne gulvet mest mulig mot riper.

Vask av behandlede flater

Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk en lett fuktet klut eller mopp. Vannsøl skal fjernes omgående. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Produktets levetid reduseres ved stor renholdsbelastning.

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da arbeidet ble utført.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som benyttes ved preparering og forarbeid.

Ved overbehandling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Lagring/oppbevaring

Tåler ikke frost. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Tomme, tørre spann kan leveres sammen med annet metallavfall. Må være tomt og tørt



**Metall
emballasje**

Miljømerking



Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM[®] NOR.

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

Egenskapskriteriene i BASTA (2022:A1)

Undviks etter Byggvarubedømmingens Bedømningskriterier 7.1 (2022).

BREEAM-NOR v6.0 (2022)/BREEAM[®] International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 1600-9:2006) and the VOC content for One-pack performance coatings (100 g/l).

- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):

- Hea 02-02: Mønstergyldig nivå. VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (100 g/l) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.

- Mat 02: Produktets sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske prioriteringslista (A20-lista) og REACH godkjennings-/autorisasjonslista – Vedlegg XIV, forbud og begrensninger – Vedlegg XVII og SVHC kandidatlista.

BREEAM-NOR (2016):

- Hea 02: VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Tilleggsinformasjon: Sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift