

TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert

Produktbeskrivelse

Type

Gulvlakk for tre og parkett. Moderne vannbasert lakk.

Egenskaper og fordeler

Lakken har høy slitestyrke og god kjemikaliebestandighet. Lys, luktsvak og hurtigtørkende. Lett å påføre. Gir et lyst moderne utseende. Produktet gir et lyst utseende på lyse tresorter og gir en fin lød på mørke tresorter. Lakken inneholder aktivt lysfilter som hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen.

Bruksområde

Gulv og trapp i heltre og parkett, samt møbler. Anvendes på ubehandlede, lakkerte, oljede og lutede flater. Kan også benyttes på gulvbelegg.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0.75 L, 3 L og 10 L
Brekking	Skal ikke brekkes.
Glansgrad	Halvblank: 35-45 Silkematt: 14-22
Generisk type	Vanntynnet akryl/-polyuretanlakk.
Volumbasert tørrstoffinnhold	30 ± 2 volum%
Litervekt	1.05
pH-verdi	7.6 til 8.4
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet.

Påføringsutstyr/-metoder

Jordan Gulvlakkpensel Perfect eller Jordan Malerull Perfect for jevne flater. Påfør lakken jevnt og fyldig i bordenes lengderetning med Jordan Perfekt pensler og ruller. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk.

Rengjøring av malerverktøy

Vann.

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 – 10	100 – 125	30 – 38

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkeringsiden.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overlakkerbar etter	4 t
Bruktørr	8 t
Gjennomherdet	2 uker

Bruksanvisning

Gulv som slipes ned til bart treverk må vaskes med **TRESTJERNER Gulvrens** før nedsliping.

Underlag	Behandling
Nye ubehandlede og nedslippede gulv:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakking. Påfør 3 strøk TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert. På ny, nedslippt og oljet eik, samt eksotiske treslag, kan det i noen tilfeller oppstå fargeskjolder ved ujevn påføring av lakk. I slike tilfeller anbefales det å slippe bort lakken og legge TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert som første strøk.
Oljede, lakkerte og tidligere fabrikk-lakkerte flater:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakking. Rens med TRESTJERNER Gulvrens. Lakkerte og tidligere fabrikk-lakkerte flater mattslipes med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut. Påfør 2 strøk TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert. NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først, for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen. Fargeskjolder kan også oppstå ved re-behandling av delvis gjennomslitt eksisterende lakk. I slike tilfeller anbefales det å slippe bort lakken og legge TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert som første strøk.

Gulvbelegg:

Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakking. Rens med **TRESTJERNER Gulvrengs**. Mattslip lett med slipepapir nr. 150-180. Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut. Påfør 2 strøk **TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert**. OBS! Det finnes gulvbelegg som ikke er egnet til overlakking. Sett en prøve på et lite synlig sted for å sjekke heft til underlaget.

Vedlikehold

Unngå vask og tepper på gulvet de første 2 ukene etter lakking.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Miljømerking**Green Building-standarder**

Produktet tilfredsstiller krav iht. BREEAM-NOR v6.0.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse**NOBB nummer**

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

44557705, 44557516, 44557732, 46194521, 45662873, 45662956

NOBB modul nummer

42063773

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.