

TRESTJERNER Gulvmaling Premium

Produktbeskrivelse

Type

Høykvalitets vanntynnet polyuretanmaling for gulv.



Egenskaper og fordeler

Gulvmalingen har best-i-test på ripefasthet og slitestyrke (se trestjerner.no for rapport), samt meget god vannfasthet. Produktet er luktsvakt, hurtigtørkende, og lett å påføre. Produktet har god utflyt og hefter godt til de fleste typer underlag. Produktet gir et dekkende og silkematt uttrykk med en jevn overflate som er lett å holde ren og har et eksklusivt utseende. Produktet kan blandes i alle farger.

Bruksområde

Gulv og trapper innendørs i heltre, parkett, laminat, linolium, og vinyl, samt tørr betong og flis. Til nye, ubehandlede, nedslitte eller tidligere behandlede underlag. Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater.

På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes **TRESTJERNER Sigural Epoksy Gulvmaling**.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (base 0,68 L) og 3 L (base 2,7 L)
Fås i følgende baser	Hvit base, A-base, B-base, C-base
Brekking	Baser skal blandes over Butinox Colour Manager . Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Glansgrad	Silkematt (15)
Generisk type	Polyuretanmaling.
Volumbasert tørrstoffinnhold	36 ± 2 volum%
Litervekt	1.25 (A-base)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 140 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet.

På flis, laminat og tidligere fabrikkklakkert parkett er det anbefalt å sette en oppstrøksprøve på et lite synlig sted for å kontrollere heften til underlaget.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull og/eller pensel. Etterstryk med pensel, ved bruk av rull, for å unngå struktur i filmen. Påfør 2–3 strøk avhengig av underlag og farge.

Sprøyting krever tynning og bør utføres av profesjonelle.

Rengjøring av malerverktøy

Lunkent vann og penselrens.

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes med vann med mindre det skal påføres med sprøyte.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	6 – 8	125 – 167	45 – 60

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C. Optimale egenskaper oppnås ved 20–25 °C.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lav temperatur, høy luftfuktighet eller forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overmalingsstiden.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	2 timer
Overmalbar	4 timer
Brukstørr	24 timer
Gjennomherdet	2 uker

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Tre/Parkett:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer. Underlaget rengjøres med TRESTJERNER Gulvreng. Ubehandlet eller nedslipt underlag påføres først 2 strøk TRESTJERNER Sperregrunning for å hindre gjennomslag fra kvist. Grunningen MÅ tørke min. 12 timer etter hvert strøk. Påfør deretter 2–3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium. Tidligere behandlede gulv bør mattslipes med pussepapir nr. 150–180 for optimal heft. Støvsug og tørk overflaten grundig med Jordans mikrofiberklut. Påfør deretter 2–3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium.

Laminat:	Flaten må være ren, tørr og fri for såpe og fettstoffer før overmaling. Underlaget rengjøres først med TRESTJERNER Gulvrens. Laminat trenger ingen grunning. Laminat bør mattslipes med pussepapir nr. 150–180 for optimal heft. Støvsug og tørk overflaten grundig med Jordans mikrofiberklut. Påfør deretter 2–3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium. TRESTJERNER Gulvmaling Premium fungerer godt på eldre laminatgulv. Merk at det finnes moderne, glatte laminatgulv som ikke er egnet til overmaling. Sett en prøve på et lite synlig sted for å sjekke heft til underlaget.
Betong:	TRESTJERNER Gulvmaling Premium kan anvendes på eldre ubehandlede og tidligere malte betonggulv, samt på gulv som er påført egnet, trykkfast avrettingsmasse. Flaten må være ren, tørr og fri for fett- og oljestoffer. Underlaget rengjøres med TRESTJERNER Gulvrens. Skader i betongen utbedres med egnet reparasjonsmasse. Ubehandlete flater påføres 3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium. På tidligere malte betongflater fjernes løstsittende maling og rengjøres med TRESTJERNER Gulvrens. Blanke flater mattslipes med pussepapir nr. 150–180 for optimal heft. Tidligere malte betonggulv påføres 2 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium.
Gulvbelegg:	TRESTJERNER Gulvmaling Premium fungerer godt på eldre linoleumsbelegg og homogen vinyl. Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før overmaling. Underlaget rengjøres med TRESTJERNER Gulvrens. Påfør deretter 2–3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium.
Gulvflis:	TRESTJERNER Gulvmaling Premium fungerer godt på de fleste typer flis utenfor dusjsoner. Merk at det finnes enkelte typer polert flis som ikke egner seg for overmaling. Sett en prøve på et lite synlig sted for å sjekke heft til underlaget. Flaten må være ren, tørr og fri for såpe og fettstoffer før overmaling. Underlaget rengjøres med TRESTJERNER Gulvrens. Påfør deretter 2–3 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium. Tips: For bedre heft og vannfasthet på flis, påfør først et strøk TRESTJERNER Sperregrunning og deretter 2 strøk TRESTJERNER Gulvmaling Premium. Sett en prøve på et lite synlig sted for å sjekke heft til underlaget før hele gulvet males.

Vedlikehold

Unngå vask og tepper på gulvet de første 2 ukene etter maling. Rengjøres normalt med tørrmopp og støvsuger, eller **TRESTJERNER Gulvrens** ved behov for grundig rengjøring.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Tåler ikke frost. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Tomme, tørre spann kan leveres sammen med annet metallavfall. Må være tomt og tørt



Metall emballasje

Miljømerking



Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

Egenskapskriteriene i BASTA (2022:A1)

Undviks etter Byggvarubedømmingens Bedømningskriterier 7.1 (2022).

BREEAM-NOR v6.0 (2022)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 1600-9:2006) and the VOC content for One-pack performance coatings (100 g/l).

- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):

- Hea 02-02: Mønstergyldig nivå. VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (100 g/l) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.

- Mat 02: Produktets sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske prioriteringslista (A20-lista) og REACH godkjennings-/autorisasjonslista – Vedlegg XIV, forbud og begrensninger – Vedlegg XVII og SVHC kandidatlista.

BREEAM-NOR (2016):

- Hea 02: VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Tilleggsinformasjon: Sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.