

Infra Gulvmaling 40 er en vanntynnbar gulvmaling basert på polyuretanmodifisert alkyd. Malingen har gode påføringssegenskaper, god utflyt og er meget slitesterk. Benyttes på innendørs tregulv og gammel betong. Kan også benyttes utendørs på gamle betonggulv. Må ikke benyttes på nystøpt betong eller på fuktige flater.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar oljemaling basert på polyuretanbindemiddel
Farge:	A, B og C base som brekkes
Glans:	Halvblank
Egenvekt (kg/L):	Ca. 1,2
Tørrstoff (volum %):	38-40
pH:	8-9

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Bred lakkpensel, filtrull. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	6-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Min. 8 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp.:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Tre/parkett/laminat:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Tidligere malte flater kan vaskes med Infra Husvask eller egnet rengjøringsmiddel og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir. Ubehandlete, nedslipete eller nedslitte tregulv, behandles først med Infra Sperregrunn (se egne anbefalinger for dette produktet). Behandles deretter med 2-3 strøk Infra Gulvmaling 40 vanntynnbar. Gamle laminatgulv trenger vanligvis ingen grunning. Nye laminatgulv kan inneholde stoffer som vanskeliggjør overmaling, gjør en prøve oppstrøk.

Betong:

Infra Gulvmaling 40 vanntynnbar egner seg som maling til eldre ubehandlede betonggulv og tidligere malte betonggulv. Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og oljerester, på tidligere malte flater må løstsittende maling fjernes og rengjøres med Infra Husvask eller egnet rengjøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling mattes ned med slipepapir. Støvsug og tørk over med lofri klut, gjerne mikrofiber. Det er viktig å få bort alt pussestøv o.l. for å få god vedheft. Gamle ubehandlede betonggulv bør slipes før påføring.

For nystøpte gulv, lagergulv, garasjer og andre gulv med høy belastning anbefales epoksyprodukter.

Bruksmåte

Infra Gulvmaling 40 vanntynnbar er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Rør godt om og påfør 2-3 strøk avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fyldig.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike prod.nr. blandes for å unngå glans- og fargeforskjell. Vent minst 1 uke med å vaske gulvet, malingen trenger opp til 4 uker for full gjennomherding. Natemasse (MS fug) i skipsgulv o.l. kan påvirke malingens tørketid. Ta prøveoppstrøk. Bør ikke brukes på linoleumsbelegg og gamle gulvbelegg. Ta eventuelt prøveoppstrøk for å sjekke at malingen tørker og resultatet blir som forventet.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/L (2010). Dette produktet inneholder: <80 g/L VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av COOP Norge
