

Infra Interiør og panel 15/40 er en ren akrylmaling for innendørs bruk. Den har gode påføringsegenskaper og gir god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vindu, karmen, listverk, paneler og innredninger.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar ren akrylmaling
Farge:	Hvit base, A, B og C-base som brekkes til ønsket farge
Glans:	Silkematt 15 eller Halvblank 40
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvekt (kg/L):	Ca 1,1 – 1,3
Tørrstoff (volum %):	34 - 36
Slitestyrke:	God

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	Min. 8 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	4 timer
Brukstørr, min.:	24 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp.:	+10 °C. Best resultat oppnås ved vanlig romtemperatur

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater kan vaskes med for eksempel salmiakklønsning og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir.

Ubehandlet panel: Grunnes med minimum 2 strøk Infra Sperregrunn.

Tidligere malt underlag: Grunnes med 1 strøk Infra Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Infra interiør og panel 15/40.

### Bruksmåte

Infra interiør og panel 15/40 er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres fyldig og jevnt med egnet malerverktøy. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. For å få tilfredsstillende utflyt, bør en unngå å gå tilbake til halvtørr maling.

## Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Miljømerking

Infra interiør og panel 15/40 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



- Velegnet til innendørs bruk
  - Begrenset innhold av farlige stoffer
  - Lavt innhold av løsemidler
- Mer informasjon se <http://ec.europa.eu/ecolabel>

Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy og slitesterk

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/L (2010). Dette produktet inneholder:  
<75 g/L VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av COOP Norge

---