

# INFRA TAK 02



Infra Tak 02 er en helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVA-maling. Benyttes til grunning og dekkmalning i tak av betong, bygningsplater, puss, vev og sandsparkel.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	PVA kopolymer dispersjonsmaling
Farge:	Base hvit, kan brytes i lyse farger
Glans:	Helmatt
Egenvekt (kg/L):	Ca. 1,35

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 µm
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 µm
Anbefalt forbruk:	Ca. 10 m <sup>2</sup> /L, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"; 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1/2 time
Overmalingsintervall, minimum:	3 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp.:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malingen påføres. Halvblanke og blanke flater nedmattes med slipepapir. Flater med sot, fett og andre forurensninger vaskes rene med for eksempel salmiakkløsning og skylles godt med vann. Grunnes med Infra Sperregrunn. Porøse, smittende og sugende underlag børstes og grunnes med Murseis.

---

## Bruksmåte

Malingen røres godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Tynning er normalt ikke nødvendig. Dersom tynning er nødvendig benyttes vann. Mal bare rent og tørt underlag, og når underlaget, luft og maling har temperatur over +5 °C. Malerredskap rengjøres med vann.

## Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

---

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

---

## Miljømerking

Infra Tak 02 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

---

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



---

## ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon.

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/L (2010). Dette produktet inneholder: <10 g/LVOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av COOP Norge

---